

Película isolatie



Principais Características

- Conductivitate termică (media = 50 C): $<0,055W / m \cdot C$
- Absorbție de apă: $0,1 \text{ kg} / m^2$
- Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă (6 mm): > 15000
- Tracțiune ruptura tensiune: $> 300 \text{ kPa}$
- Tensiune de compresie la 10% din deformare: $> 15 \text{ kPa}$
- Variație dimensională după 7 zile sub temperatura de 90 C: $<10\%$
- Variația dimensională după 7 zile sub temperatura de -25 C: $<1\%$
- Rezistența la învelis: $> 10N$

Descrição do Produto

Izolație Zantia cu rezistență optimă de deformare a peliculei.

Fără freon - gazul de freon este foarte toxic pentru mediu, deoarece distruge stratul de ozon.

Temperatura de utilizare - intervalul de temperatură de utilizare a tubului este între 25 și 90 ° C

Produs fără omologare.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0812-0201	Insulation With Coating 6x13
0812-0202	Insulation With Coating 6x16
0812-0203	Insulation With Coating 6x19
0812-0204	Insulation With Coating 6x23
0812-0205	Insulation With Coating 6x29
0812-0206	Insulation With Coating 6x36
1703-0101	Armaflex AC Tape Self-Adhesive Neutral (Roll)

TECHNICAL DATA	WALL THICKNESS (MM)	EXTERIOR INOX TUBE TO BE ISOLATED	EXTERIOR COPPER TUBE TO BE ISOLATED	EXTERIOR GALVANIZED IRON TO BE ISOLATED	MTS/ BOX
Interior 13mm	6	12	12	3/16" / (4.8)	640
Interior 16mm	6	15	14/15	5/16" / (7.9)	550
Interior 19mm	6	18	16/18	3/8" / (9.5)	420
Interior 23mm	6	22	22	1/2" / (12.7)	370
Interior 29mm	6	28	28	3/4" / (19.1)	240
Interior 36mm	6	35	35	1" / (25.4)	180

